

SikaLastomer[®]-710

Butil tömítőanyag

Anyagjellemzők

Vegyí bázis	Butil
Szín (CSQP ¹⁾ 001-1)	Fehér, szürke, fekete
Sűrűség (megkötés előtt) (CSQP 006-4)	1,4 kg/l
Feldolgozási hőmérséklet	10°C - 35°C
Bőrösödési idő ²⁾ (CSQP 019-1)	10 - 30 perc
Térfogatváltozás (CSQP 014-1)	12 %
Alkalmazhatósági hőmérséklet	-30°C - +80°C
Tárolhatóság (25°C alatt) (CSQP 016-1)	12 hónap

¹⁾ CSQP = Corporate Sika Quality Standards

²⁾ 23°C /50% relatív légnedvesség esetén

Általános meghatározás

A SikaLastomer[®]-710 butil alapanyagú pasztoelasztikus tömítőanyag, mely különösen alkalmas olyan kapcsolatok tömítésére, melyeket később ismét oldani kell. A kötés fizikai száradás útján jön létre. Normál hőmérsékleten megbőrösödő, alacsony rugalmassági modulusú tömítőanyag.

A SikaLastomer[®]-710 az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszerek szerint készül.

A termék előnyei

- 1-K butil
- Melegítés nélküli kötés
- Egyszerűen alkalmazható
- Jó tapadási spektrum
- Jó öregedésállóság
- Plasztikus
- Oldható kapcsolatot hoz létre

Felhasználási terület

A SikaLastomer[®]-710 minimális felület előkészítés mellett is kiváló tapadással rendelkezik üveg, alumínium, fa, acél, gumi és egyéb felületeken.

A SikaLastomer[®]-710 karosszéria üzemek/javítók kedvelt anyaga, melyet gumiágyazású szélvédők tömítésére, egyes műanyagelemek felragasztására, lámpaburák tömítésére, emblémák rögzítésére használnak.



Vegyszerállóság:

A SikaLastomer®-710 ellenálló vízzel, tengervízzel, általános szennyvizekkel, vízbázisú tisztítószerrel. Rövid ideig ellenálló üzemanyaggal, ásványi olajokkal, növényi és állati eredetű zsírokkal szemben. Ezek az adatok tájékoztató jellegűek, speciális alkalmazás esetén szükség van a témára vonatkozó tanácsadásra.

Alkalmazástechnika

A felületek előkészítése

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, olaj és pormentes. Kérdéses esetben a végső alkalmazás előtt tapadásteszt elvégzése ajánlott.

Felhordás

Kartus:

A kartus membránját kiszúrni, és teljesen kinyitni.

Unipac:

A zacskót a hozzá javasolt kinyomópisztolyba behelyezni, a fémszárat levágni. A pisztoly zárócsavarját a kinyomótölcsérrrel együtt rácsavarni.

A kinyomócsúcsot az applikációnak megfelelően levágni, és a tömítőanyagot kézi pisztollyal, vagy levegőpisztollyal buborékmentesen a részbe ill. a felületre nyomni.

A munkahely hőmérséklete ne legyen 10°C alatt, illetve 35°C-t ne lépje túl.

A felület előkészítése

A SikaLastomer®-710 ragasztóanyag szappanos víz segítségével könnyen elsimítható.

Eltávolítás

Nem porózus felületeken hagyni kell megszáradni majd a felesleges anyag ledörzsölhető.

Porózus felületekről a megkötött SikaLastomer®-710 csak mechanikusan és kis darabokban távolítható el Sika® Remover-208 segítségével. Kezeket/testet azonnal Sika® Handclean kendővel, ajánlott kézmosó-pasztával, bekenni, és vízzel lemosni. Oldószert nem szabad alkalmazni.

Átfényezhetőség

A SikaLastomer®-710 csak egyes vízbázisú festékrendszerrel fényezhető át. A lakkűrő-képességét előkísérlettel kell vizsgálni.

Figyelembe kell venni, hogy a lakk keménysége és a lakkfilm vastagsága a tömítő masszát tágulásában gátolhatja, a lakkréteg megrepedezhet.

További információk

Kérésre a következő dokumentációkat bocsátjuk rendelkezésre.

- Biztonsági Adatlap

Csomagolási információk

Kartus	300 ml
Unipac	600 ml

Fontos

Információk és tanácsok a vegyi termékek szállításáról, kezeléséről, raktározásáról, illetve hulladékkezeléséről az aktuális biztonságtechnikai adatlapban található.

Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik felek tulajdonjogát figyelembe kell venni.

Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb műszaki adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésre bocsátunk.

További információk elérhetőek:

www.sika.com

www.sika.hu

Sika Hungária Kft
Industry Üzletág
1117 Budapest
Prielle K. u. 6.
Tel: 06 1 371 2020
Fax: 06 1 371 2022

