

Sika® Primer-209 D

Műszaki adatok

Vegyí bázis	Pigmentált, oldószer tartalmú tapadásjavító folyadék
Szín	Fekete
Sűrűség (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	Kb. 1,0 kg/l
Viszkózitás ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	Kb. 15 mPa·s
Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Szárazanyag tartalom	30%
Felhordási hőmérséklet	5 – 40 °C
Felhordási mód	Ecset vagy applikátor
Felhasználás	Kb. 50-150 ml/m ² a felület porozításától függően
Kiszellőzési idő ^{2/3)}	15 °C felett 10 perc 15 °C alatt 30 perc maximum 24 óra
Tárolás (25 °C alatti hőmérsékleten)	Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen 9 hónapig

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure (Belső vizsg.) ²⁾ 23°C / 50% rel. páratart. ³⁾ Speciális feldolgozási hőmérséklet és kiszellőzési idő esetén ettől eltérhet

Industry

Termékleírás

A Sika® Primer-209 D fekete, nedvességre kötő, alacsony viszkozitású alapozó, amely a Sikaflex® PUR ragasztóanyagok felhasználásakor a tapadási felület előkezelésére szolgál.

A Sika® Primer-209 D az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a Responsible Care program szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika® Primer-209 D alapozót az alábbi felületeken történő tapadásjavításra lehet felhasználni:

Festett felületek

Akrilfestékek, alkid / melamin, porlakk bevonatok

Műanyagok

Polimetil-metakrilát (PMMA), polikarbonát (PC), polisztirol (PS), üvegszál erősítésű poliszter (PES-GRP), üvegszál erősítésű epoxi-gyanta (EP-GRP), ABS, PVC, stb.

A készítmények egyéni vegyi összetétele és az előforduló alapfelületek sokfélesége miatt, javasoljuk tapadási tesztek elvégzését. Minden esetben kérjük ki a gyártó véleményét, amennyiben a primert feszültségi repedésre hajlamos műanyagban alkalmazzuk, mint pl. akril, polikarbonát vagy ABS, stb.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt.

Felhasználás előtt ajánlott teszteket végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

Feldolgozási eljárás

Az alapfelület tiszta, száraz, por, zsír- és formaleválasztó mentes legyen. Hordjuk fel a felületre a Sika® Aktivator tapadást aktiváló tisztítót felhordás/letörlés módszerrel, majd hagyjuk kiszellőzni. A Sika® Primer-209 D anyagot alaposan rázzuk fel (a flakonban lévő golyónak szabadon kell mozognia). Majd rázással homogénizáljuk további egy percig. A primert ecsettel vagy applikátorral hordjuk fel, egyenletes, vékony, de fedő rétegben.

A felületi és felhordási hőmérséklet 15°C és 25°C között legyen.

A felhasználási mennyiség és a felhordás módja a környezeti hatásoktól és alapfelület minőségétől függ. Felhasználás után az edényt rögtön le kell zárni.



Fontos megjegyzés

Hosszabb ideig tartó levegőnedvesség hatására a Sika® Primer-209 D inaktívvá válik.

Zselésedett vagy nem homogén primert nem szabad felhasználni.

További információk

Kérésre a következő dokumentációkat bocsátjuk rendelkezésre.

- Biztonsági Adatlap
- Sika Primer táblázat

Kiszerezési információk:

Flakon	250 ml
	1 liter

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok labor-teszt eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:

www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

