

Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205)

Felület előkészítő anyag nem porózus felületekhez

Műszaki adatok

Vegyí bázis	Oldószerbázisú tapadásjavító anyag
Szín	Színtelen, világos
Sűrűség (CQP ¹ 006-3/ISO 2811-1)	kb. 0,8 kg/dm ³
Lobbanáspont (CQP007-1 / ISO 13736)	+12 °C
Alkalmazhatósági hőmérséklet	kb. 5 °C – +40 °C
Felhordás módja	Foszlásmentes papírtörővel
Kiadósság	kb. 30-60 ml/m ²
Kiszellőzési idő ^{2/3}	10 perc ⁴
Tárolhatóság	Felbontatlan, eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva 12 hónapig

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure ²⁾ 23 °C / 50% r.p. ³⁾ Speciális alkalmazás, hőmérséklet esetén ⁴⁾ Az aktiválás max. ideje 2 óra
(Belső vizsgálat) a kiszellőzési idő eltérő lehet

Termékleírás

A Sika® Aktivator-205 alkoholos tisztító oldat tapadásaktiváló adalékanyaggal. Alkalmos Sika® termékekkel történő tömítés és ragasztás előtt a felületek aktiválására.

A Sika® Aktivator-205 az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a Responsible Care Program szerint készül.

Felhasználási terület

Sika® Aktivator-205 tisztításra és aktiválásra használható a következő, nem porózus alapfelületeken: fémek, műanyagok, kerámiák, lakkozott alapfelületek.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott teszteket végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

Feldolgozási eljárás

A ragasztásra kerülő felületet Sika® Aktivator-205-tel benedvesített tiszta, foszlásmentes ronggyal vagy papírtörővel töröljük le. Minden törlés után használjunk új papírtörőt. Ha a tisztítás és a ragasztás közötti időtartam meghaladja a 2 órát, meg kell ismételni a fent leírt eljárást (max. kétszer). A felhordási és alapfelületi hőmérséklet +15 °C és +25 °C között legyen.

A kiadósság mértéke függ az alapfelület természetétől és a felhordás módjától.

Használat után a csomagolást azonnal zárjuk vissza.

Légnedvesség hatásának hosszabb időre kitett Sika® Aktivator-205 zavarossá és inaktívvá válik. Ez esetben a Sika® Aktivator-205-öt nem szabad tovább használni. A kiszellőzési idő a környezeti körülmények függvényében változhat.



Figyelem

A Sika® Aktivator-205 izopropanolt tartalmaz. Érzékeny és frissen festett felületeken a felület elhomályosodása lehetséges. Előkísérlet elvégzése szükséges lehet.

Porózus felületeken nem használható. Ha a Sika® Aktivator-205 nem tud teljesen kiszellőzni, az gátolhatja a Sika tömítő/ragasztóanyagok megkötését. Esetenként szükséges lehet a munkaterület melletti porózus felület letakarása is.

A Sika® Aktivator-205 anyagot felbontás után egy hónapon belül fel kell használni. Ha a Sika® Aktivator-205 zavarossá válik, nem szabad felhasználni.

A Sika® Aktivator-205 nem használható ki nem kötött Sikaflex® poliuretán termékek eltávolítására.

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap
- Sika Primer Táblázat

Csomagolás

Flakon	30 ml
	250 ml
	1 l

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok labor-teszt eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésre bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

