

TERMÉK ADATLAP

SikaCeram[®]-213 Extra

Nagyteljesítményű, cementbázisú C2TE besorolású csemperagasztó, az MSZ EN 12004+A1 szabványnak megfelelően

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaCeram[®]-213 Extra cementbázisú csemperagasztó csökkentett lecsúszással és hosszú nyitott idővel. Felhasználásra kész, csak vízzel kell összekeverni. Alkalmas kerámialapok bel- és kültéri ragasztásához.

FELHASZNÁLÁS

Az alábbi típusú magas és alacsony nedvszívó képességű kerámia burkolatok ragasztásához, melyek gyakran tapadnak a hagyományos csemperagasztókhoz (kerámia, extrudált és agyag burkolatok).

A SikaCeram[®]-213 Extra az alábbi területeken alkalmazható:

- beltéri falak és padlók, kültéri padlók
- padlófűtés esetén (melegvizes)
- beltéri régi burkolólapok átburkolása
- beton, habarcs, gipszkarton és anhidrit esztrich (alapozóval) alapfelületek
- olyan alapfelület esetén, ahol zsugorodási mozgás vagy hőtágulás fordulhat elő
- fürdőszoba, konyha, erkély, terasz, úszómedence környéke

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Portlandcement, válogatott adalékanyagokkal, polimerrel módosított
Csomagolás	25 kg
Megjelenés / Szín	Szürke por
Eltarthatóság	Eredeti, bontatlan csomagolásban, gyártási időtől számítva 12 hónapig.
Tárolási feltételek	Száraz, hűvös helyen tárolja.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Tixotróp hatás - csekély megcsúszás
- Hosszú nyitott idő
- Kiváló tapadás a legtöbb alapfelületre (beton, cementbázisú habarcs, kő, téglá, meglévő burkolat)
- Használata egyszerű, kiváló bedolgozhatóság, tixotróp állag
- Víz- és időjárásálló

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

Megfelel az MSZ EN 12004+A1 szabvány követelményeinek, C2TE osztály

Teljesítmény nyilatkozat száma 64188817

Tűzvédelmi besorolás: E osztály az MSZ EN 13501-1 szabvány szerint

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakító-tapadószilárdság	Követelmény	Vizsgálati eljárás
Kezdeti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1348
Vízbemerítés	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1348
Hőregítés	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1348
Fagyás-olvasás ciklus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1348
30 perc nyitott idő után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1346

Megcsúszási ellenállás	Csúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	MSZ EN 1308
------------------------	---------	-----------------------	-------------

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	Nedvszívó alapfelület (pl. gipszvakolat, anhidrit esztrich) esetén Sikafloor®-01 Primer alapozót, nem vagy korlátozottan nedvszívó alapfelület esetén Sikafloor®-02 Primer alapozót használjon. További információért olvassa el a vonatkozó termék adatlapot.
---------------------	---

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	6,0 - 6,5 l víz/ 25 kg-os zsák										
Anyagfelhasználás	Az anyagszükséglet függ az alapfelület kialakításától, érdességétől és a feldolgozás módjától (egy- vagy kétoldali feldolgozás). Útmutatóként: <table><thead><tr><th>Fogazott simító mérete</th><th>Anyagszükséglet</th></tr></thead><tbody><tr><td>4 mm</td><td>kb. 2,4 kg/m²</td></tr><tr><td>6 mm</td><td>kb. 3,6 kg/m²</td></tr><tr><td>8 mm</td><td>kb. 4,8 kg/m²</td></tr><tr><td>10 mm</td><td>kb. 5,4 kg/m²</td></tr></tbody></table>	Fogazott simító mérete	Anyagszükséglet	4 mm	kb. 2,4 kg/m ²	6 mm	kb. 3,6 kg/m ²	8 mm	kb. 4,8 kg/m ²	10 mm	kb. 5,4 kg/m ²
Fogazott simító mérete	Anyagszükséglet										
4 mm	kb. 2,4 kg/m ²										
6 mm	kb. 3,6 kg/m ²										
8 mm	kb. 4,8 kg/m ²										
10 mm	kb. 5,4 kg/m ²										
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +30°C között										
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +30°C között										
Fazékidő	kb. 3 óra (+20°C)										
Nyitott idő	kb. 30 perc (+20°C) A nyitott idő függ a hőmérséklettől és a feldolgozási körülményektől, melyek változhatnak, ezért az ujjával ellenőrizze a ragasztó nedvesedését.										

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- A gipszvakolat alapfelület nedvességtartalma legfeljebb 0,5% legyen.
- Ha a burkolat alá vízszigetelő rétegre van szükség, az cement- vagy akril bázisú legyen. További információért olvassa el a vonatkozó termék adatlapot.
- Természetes kőre történő feldolgozás előtt mindig végezzen előzetes vizsgálatot.

A SikaCeram®-213 Extra nem dolgozható fel az alábbi esetekben:

- Fém és fa alapfelület
- Meglévő kültéri kerámia lapok
- Minden olyan esetben, ami nincs pontosan meghatározva jelen Termék Adatlapban.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Az alapfelület legyen kellően megkötött, szerkezetileg ép, tiszta, száraz és szennyeződéstől (pl. por, kosz, olaj, zsír, cementiszap), kivirágzástól, korábbi bevontóktól és felületkezelő szerektől mentes. Az eltávolítandó szennyeződéstől függően alkalmazzon megfelelő előkészítési eljárást (pl. nagynyomású víz vagy homoszórás) azoknak az anyagoknak az eltávolításához, melyek csökkenthetik a termék tapadását az alapfelülethez.

TERMÉK ADATLAP

SikaCeram®-213 Extra
Február 2021, Version 03.01
021710102000000275

A kisebb felületi hibák, szintbeli eltérések vagy kilátszó adalékanyagok környéke feltölthető és kiegyenlíthető egy réteg SikaCeram®-213 Extra ragasztóval, legfeljebb 10 mm-es rétegvastagságban, legalább 24 órával a kerámia burkolat lefektetése előtt feldolgozva. Nagyobb rétegvastagság esetén Sika MonoTop® vagy Sikafloor® Level habarcsokat használjon. Az alapfelület repedéseit epoxigyantával tömítse.

Nem vagy korlátozottan nedvszívó alapfelületek (pl. meglévő kerámia lap, kő, festett felület) burkolása esetén ellenőrizze, hogy minden megfelelően tapad és stabil, használjon zsírtalanító/vízkeelő terméket a felület alapos megtisztításához.

Meleg éghajlaton, nedvszívó alapfelületre történő feldolgozás esetén a termék használata előtt alaposan nedvesítse elő az alapfelületet. Kerülje az állóvizet a felületen. A felület érintésre ne legyen nedves, és ne legyen sötét matt.

KEVERÉS

A SikaCeram®-213 Extra ragasztót alacsony sebességű (kb. 500 ford./perc) elektromos keverőgéppel keverje össze, az előírt mennyiségű vízzel. Alaposan keverje össze, míg homogén, csomómentes keveréket kap. Keverés után hagyja érni a terméket, majd feldolgozás előtt röviden keverje át. A kész keverék állaga nagyon krémes, könnyen szétosztható.

FELHASZNÁLÁS

A SikaCeram®-213 Extra feldolgozásához fogazott simítót használjon. A feldolgozott termék mennyisége legyen elegendő ahhoz, hogy biztosítsa a burkolólap hátoldalának megfelelő nedvesítését. A burkolólapot a frissen feldolgozott ragasztóba ágyazza, megfelelő nyomás kifejtése mellett a ragasztóval teljes felületen való érintkezés és a tökéletes tapadás érdekében. Ha a ragasztó felületén megindul a bőrképződés, húzza át a simítóval a korábban feldolgozott ragasztóréteget. Kerülje a feldolgozást közvetlen napsugárzás és/vagy erős szél esetén.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt és berendezést vízzel. A megkeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaCeram®-213 Extra
Február 2021, Version 03.01
021710102000000275

SikaCeram-213Extra-hu-HU-(02-2021)-3-1.pdf