

Termék Adatlap

Kiadás dátuma: 2011/04/04

Verziószám: 04

Sikafloor® Repair / Sikafloor® EpoCem®-Modul

Sikafloor® Repair / Sikafloor® EpoCem®-Modul

Alapozó

Termékleírás	A Sikafloor® Repair / Sikafloor® EpoCem®-Modul egy vizes bázisú, kétkomponensű, oldószermentes, epoxigyanta diszperzió.	
Alkalmazási terület	Alkalmas a Sikafloor®-81/82/83 EpoCem® és a Sikagard® 720 EpoCem® anyagok feldolgozás előtti alapozásához.	
Termékelőnyök	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kiváló tapadást biztosít az ásványi alapfelületekre felhordott Sikafloor®-81/82/83 EpoCem® és a Sikagard® 720 EpoCem® anyagokhoz ■ Alkalmas nedves és friss beton alapfelületekre történő feldolgozáshoz 	
Termék adatok		
Megjelenés		
Látvány / szín	A komponens:	Fehér folyadék
	B komponens:	Színtelen folyadék
Szállítás	A+B komponens:	előreadagolt egyutas 4 kg-os kiszérés
	A+B komponens:	előreadagolt egyutas 40 kg-os kiszérés
Tárolás		
Tárolási körülmények / eltarthatóság	Felbontatlan, eredeti, sérülésmentes csomagolásban, +5 °C és +25 °C hőmérsékletek közötti száraz helyen a gyártástól számítva legalább 12 hónapig tárolható. Az A és B komponensek fagyra érzékenyek.	
Műszaki adatok		
Sűrűség	A+B komponens:	1,0 kg/dm ³ (+20 °C-on)
Anyagfelhasználás		
Anyagszükséglet / adagolás	Anyagszükséglet 0,2 - 0,3 kg/m ² az alapfelülettől függően. Erősen nedvszívó vagy porózus felületek esetén használjunk Sikafloor®-155 W alapozót.	
Alapfelület minősége	A felület legyen tiszta, zsírtól, olajtól, laza részekről és cementiszaptól mentes. Korai és nedves, cementes felületre is felhordható.	



Feldolgozási feltételek / korlátozások

Alapfelület hőmérséklete	Minimum +8 °C / maximum +30 °C
Környezet hőmérséklete	Minimum +8 °C / maximum +30 °C
Relatív légnedvesség	Maximum 75% relatív páratartalom
Feldolgozás	Egyenletesen hordjuk fel henger vagy ecset segítségével. Kerüljük a tócsaképződést! Ez a termék csak olyan felhasználóknak javasolt, akik rendelkeznek a műgyanta anyagok feldolgozásához szükséges ismeretekkel. Kérjük, tartsa be a megfelelő feldolgozási korlátokat és építőiparra vonatkozó általános szabályokat.

Feldolgozási utasítás

Keverési arány	A komponens : B komponens = 1,14 : 2,86 (tömeg- vagy térfogatszázalék)
Keverés	Adagolás vagy felhasználás előtt az A komponenst (fehér folyadék) alaposan össze-rázzuk, majd hozzáöntjük a B komponenst. Ezt a keveréket legalább 30 másodpercig intenzíven rázzuk, vagy elektromos keverővel keverjük össze.
Szerszámtisztítás	Használat után azonnal tisztítsunk meg vízzel minden eszközt és berendezést. A teljesen kikeményedett anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.
Fazékidő	4 kg anyag esetén kb. 45 perc, +20 °C-on Figyelem! A fazékidő vége nem ismerhető fel!
További utasítások	Semmi esetre sem szabad vízzel hígítani! Csak abban az esetben alkalmazzunk kvarchomokkal történő beszórást, vagy kerámiaburkolatot, ha Sikafloor®-81 EpoCem® anyaggal alapozunk. Egyéb esetben Sikafloor®-155 W alapozót használjunk.

Mérési értékek	Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborvizsgálat eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.
-----------------------	---

Biztonsági előírások

Fontos biztonsági tudnivalók	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
-------------------------------------	---

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 1 371-2020
Fax: +36 1 371-2022
info@hu.sika.com www.sika.hu

MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

