

Sika® Aktivator-100 (korábban Sika® Aktivator)

Tapadásjavító hatású tisztító folyadék

Műszaki adatok

Vegyvi bázis	Oldószerbázisú tapadásjavító anyag
Szín	Színtelentől világos sárgáig
Sűrűség (CQP ¹ 006-3/ISO 2811-1)	kb. 0,7 kg/dm ³
Lobbanáspont (CQP007-1 / ISO 13736)	-4 °C
Alkalmazhatósági hőmérséklet	kb. 5 °C – +40 °C
Alkalmazási mód	Felhordás-letörlés (wipe-on, wipe-off) foszlásmentes papírtörölővel
Kiadósság	kb. 30-60 ml/m ²
Kiszellőzési idő ^{2) 3)}	10 perc (15 °C felett) 30 perc (15 °C alatt) 2 óra (max.)
Tárolhatóság	Felbontatlan, eredeti csomagolásban, száraz, max. 25 °C hőmérsékletű helyen tárolva 12 hónapig

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure
(Belső vizsgálat)

²⁾ 23 °C / 50% rel.páratart.

³⁾ Speciális alkalmazás, hőmérséklet esetén a kiszellőzési idő eltérő lehet

Termékleírás

A Sika® Aktivator-100 tapadásjavító aktiváló anyag. Speciálisan különféle Sika® poliuretán ragasztókkal történő járműüveg ragasztáshoz, az ott előforduló ragasztási felületek előkészítéséhez kifejlesztett tisztító folyadék.

A Sika® Aktivator-100 az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a responsible care program szerint készül.

Felhasználási terület

Sika® Aktivator-100 alkalmas üvegen, kerámiaszegélyes és előre felvitt poliuretán szegélyes üvegen, elvágott poliuretán ragasztófelületen, lakko-kon a ragasztási alapfelületek előkészítésére.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott tesztek végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

Feldolgozási eljárás

A Sika® Aktivator-100 anyagot tiszta, foszlásmentes ronggyal vagy papírtörölővel vékonyan vigyük fel a felületre. A felesleget tiszta, foszlásmentes ronggyal vagy papírtörölővel azonnal töröljük le (wipe-on, wipe-off).

Az ideális alkalmazási és felületi hőmérséklet +15 °C és +25 °C között legyen.

A kiadósság mértéke függ az alapfelület természetétől és a felhordás módjától.

Használat után az csomagolást azonnal zárjuk vissza.



Figyelem

A Sika® Aktivator-100 oldószert tartalmaz, amely a frissen festett felületeken elhomályosodást eredményezhet. Előzetes kísérlet elvégzése szükséges lehet.

Porózus felületeken nem használható. Ha a Sika® Aktivator-100 nem tud teljesen kiszellőzni, az gátolhatja a Sika tömítő/ragasztóanyagok megkötését. Esetenként szükséges lehet a munkaterület melletti porózus felület letakarása is.

Sika® Aktivator-100 nedvességre érzékeny anyag. Felbontás után az eredeti anyagminőség megtartása érdekében a csomagolást használat után azonnal zárjuk vissza. A hosszabb ideig légnedvességnak kitett Sika® Aktivator-100 inaktívvá válik.

Ha a Sika® Aktivator-100 zavarossá válik, nem szabad felhasználni.

A Sika® Aktivator-100 anyagot felbontás után egy hónapon belül fel kell használni, amennyiben naponta többször használjuk. Ritkább használat esetén, felbontás után 2 hónapig használható.

A 30 ml-es flakon csak egyszeri felhasználásra alkalmas.

A Sika® Aktivator-100-at ne hígítsuk és ne keverjük össze a más anyaggal. A Sika® Aktivator-100 ragasztó előkészítő folyadék nem használható ragasztóanyag fugázásához és általános felülettisztításra sem. Részletes információért lásd a "A Sikaflex egykomponensű tömítő- és ragasztóanyagok általános felhasználási útmutatóját".

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap
- Sika Felület előkészítési táblázat

Csomagolás

Flakon	30 ml
	250 ml
	1 l
	5 l

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok laborvizsgálati eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com



Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

