

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-01 Primer

VÍZBÁZISÚ PADLÓ ALAPOZÓ ALJZATKIEGYENLÍTŐKHOZ ÉS CSEMPREGASZTÓKHOZ

TERMÉKLEÍRÁS

Sikafloor®-01 Primer egykomponensű, vízbázisú műgyanta koncentrátum, mely vízzel hígítva alkalmas cementbázisú, fa és öntött aszfalt alapfelületek alapozására.

A cementbázisú aljzatkiegyenlítő és csemperagasztó feldolgozása előtt kell alkalmazni, így jelentősen csökken az alapfelület nedvszívó képessége és növeli a tapadást. Beltéri használatra.

FELHASZNÁLÁS

Alapozóként alkalmas:

- Alapfelület nedvszívó képességének csökkentésére
- Tapadás javítására sima, ép alapfelületen
- Alapfelület védelmére a cementbázisú aljzatkiegyenlítőből és csemperagasztóból származó nedvességgel szemben

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegy alapanyag	Szintetikus diszperzió
Csomagolás	1 kg-os, 10 kg-os és 5 kg-os kanna További csomagolási egységekről tájékozódjon aktuális árjegyzékünkben.
Megjelenés / Szín	Kék folyadék
Eltarthatóság	Gyártástól számított 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Lásd a csomagoláson. A vízzel összekevert anyagot egy héten belül használja fel.
Sűrűség	Kb.1,0 kg/l

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Rövid várakozási idő
- Csökkentett porzású alapfelület
- Adott alapfelületekkel kompatibilis
- Nagyon alacsony káros anyag kibocsátás
- Feldolgozható ecsettel, hengerrel, szórással
- Vízzel hígítható
- Felhasználásra kész
- Oldószermentes a TRGS 610 szerint

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- IBU Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD)
- VOC kibocsátási osztályozás GEV-Emicode EC1^{PLUS}, engedély száma 6158/24.02.97

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Alapfelületek	Kompatibilis alapfelületek: <ul style="list-style-type: none">▪ Beton▪ Cementesztrich▪ Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) esztrich▪ Alapfelület régi, vízálló ragasztómaradvánnyal▪ Fa: OSB és farostlemez▪ Kerámia lapok▪ Öntött aszfalt esztrich IC 10 és IC 15 az MSZ EN 13 813 szabvány szerint▪ Egyéb alapfelület esetén forduljon a Sika Műszaki Szaktanácsadóhoz
----------------------	--

Keverési arány	Alapfelület	Hígítás
		Sikafloor®-01 Primer : Víz
	Cementesztrich vagy beton	1 kg : 3 liter víz
	Kálcium-szulfát bázisú (anhidrit) esztrich	1 kg : 1 liter víz
	Kerámia lapok, régi, vízálló ragasztómaradvány, farostlemez, OSB, öntött aszfalt esztrich	hígítás nélkül

Anyagfelhasználás	Kb. 70 g/m ² Ez az érték elméleti, nem veszi figyelembe a felület porozitásából, kialakításától, egyenetlenségéből vagy a hulladékból származó többlet anyag-szükségletet.
--------------------------	--

Levegő környezeti hőmérséklete	+5 °C és +30 °C között
---------------------------------------	------------------------

Alapfelület hőmérséklete	+5 °C és +30 °C között
---------------------------------	------------------------

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Aljzatkiegyenlítő és csemperagasztó felhordása előtt a Sikafloor®-01 Primer alapozóra:
---	--

Alapfelület	Várakozási idő
Cementesztrich vagy beton	kb. 10 perc
Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) esztrich *	kb. 10 perc
Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) esztrich **	kb. 24 óra
Farostlemez vagy OSB	kb. 2 óra
Kerámia lapok, régi, vízálló ragasztómaradvány, öntött aszfalt esztrich	kb. 12 óra

*Kálciumszulfát bázisú aljzatkiegyenlítő használata esetén

**Cement bázisú aljzatkiegyenlítő használata esetén

A fent megadott időértékek közelítő jellegűek, a változó környezeti feltételek befolyásolhatják, különösen a hőmérséklet és a relatív páratartalom.

Olvassa el az aljzatkiegyenlítő, illetve a csemperagasztó Termék Adatlapját

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Általános tudnivalók

Az alapfelület legyen ép, szerkezetileg stabil, tiszta, száraz, szennyeződésektől, kosztól, olajtól, zsírtól, cementiszaptól, viasztól, fényező anyagtól, régi ragasztómaradványtól, festékbevonatoktól, üledék-, iszap- vagy porrétegtől mentes, melyek befolyásolhatják a tapadást.

A Sikafloor®-01 Primer feldolgozása előtt távolítsa el a port, a laza és málló részeket az alapfelületről, lehetőleg ipari porszívóval.

Beton / cementesztrich

Az alapfelületet mechanikusan készítse elő, homokszórással, marással, csiszolással vagy más alkalmas berendezéssel. Az üregeket vagy hézagokat kompatibilis Sika® padlójavító termékkel töltsse fel.

Kálcium-szulfát (anhidrit) alapú esztrich

Az alapfelület legyen sima. Az üregeket vagy hézagokat kompatibilis Sika® padlójavító termékkel töltsse fel.

Fa

A farostlemez vagy OSB lap legyen biztosan rögzítve az aljzathoz. A felület egyenetlenségeit megfelelő csiszoló / maró berendezéssel távolítsa el.

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-01 Primer

Április 2020, Version 06.01

020815120010000042

Kerámia lap

Minden padlólap legyen stabil, erősen és biztosan le-
ragasztott. A gyengén tapadókat cserélje ki. A máz el-
távolításához csiszolja le a felületet.

Magnezit esztrich

Az alapfelületet Sikafloor®-02 Primer alapozóval ala-
pozza. Olvassa el a Termék Adatlapot.

Egyéb alapfelület

Vegye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Szaktanácsa-
dójával.

KEVERÉS

Használat előtt rázza vagy keverje fel a kannát. Ha hígi-
tani kívánja, a termék felkeverése után öntse egy tisztá-
ta edénybe, majd keverje össze a megfelelő mennyi-
ségű vízzel.

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutató-
ban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírás-
ban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, me-
lyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell
igazítani.

Hengerrel, ecsettel vagy megfelelő szóróberendezés-
sel (keverési arány legalább 1:1) hordja fel az alapozót
az előkészített alapfelületre. Gondoskodjon arról, hogy
egy összefüggő, pórusmentes bevonat fedje az alapfel-
ületet. Nagyobb nedvszívó képességű alapfelület ese-
tén egy második réteg feldolgozására lehet szükség.
Kerülje az alapozó felhalmozódását.

A következő termék felhordása előtt ellenőrizze a
várakozási/átdolgozhatósági idő betartását.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg vízzel minden
eszközt és berendezést. A kikeményedett anyag csak
mechanikusan távolítható el.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne alkalmazza felszálló nedvességnek kitett alapfelü-
leten.
- Olvassa el a Sikafloor®-01 Primer alapozóval együtt
alkalmazott Sika® aljzatkiegyenlítő vagy csempera-
gasztó Termék Adatlapjának, Korlátozások bekezdé-
sét.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő
körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-01 Primer
Április 2020, Version 06.01
020815120010000042

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük
olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és kü-
lönösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a
jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelé-
sre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból
eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik
fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden meg-
rendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállí-
tási feltételek szerint. A felhasználónak minden eset-
ben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell
figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre álló-
knak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adat-
lapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő
adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén sze-
replő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdé-
ses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgála-
tunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük
pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minő-
ségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, be-
dolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sikafloor-01Primer-hu-HU-(04-2020)-6-1.pdf