

TERMÉK ADATLAP

SikaCeram[®]-663 Flex Grout

Cementbázisú fugázóhabarcs 1-7 mm-es hézagokhoz

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaCeram[®]-663 Flex Grout cementbázisú fugázóhabarcs padlóra és falra, 1-7 mm-es szélességű hézagokhoz. A fugázóanyagban található adalékanyagok védelmet nyújtanak penészgombák és baktériumok megtelepedése ellen, miközben színtartó, kopásálló, vízlepergető és tartós felületet biztosítanak.

FELHASZNÁLÁS

Alábbi típusú burkolólapok fugázásához:

- Kerámia, kő, üvegmozaik, gresporcelán stb.
- Nem nedvszívó természetes kő
- Kereskedelmi és lakókörnyezetben lévő falakhoz és padlókhoz
- Úszómedencék (kivéve tengervíz és vegyszerrel nem kezelt vizek esetén)
- Padlófűtés esetén
- 7 mm-es hézagszélességig

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Portlandcement, válogatott adalékanyagokkal, pigmenttel és más speciális adalékkal
Csomagolás	4 kg-os műanyag zsák
Megjelenés / Szín	Fehér, világosszürke, jázmin, manhattan, hamuszürke, antracit, bézs, sötétbarna, karamell
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig.
Tárolási feltételek	Eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolandó.
Legnagyobb szemnyagyság	0,2 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Kopásállóság	≤ 1000 mm ³	MSZ EN 12808-2
--------------	------------------------	----------------

TERMÉK ADATLAP

SikaCeram[®]-663 Flex Grout
Február 2021, Version 02.01
02172010000000132

Nyomószilárdság	Száraz tárolás után	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 12808-3
	Fagyás/olvadás ciklus után	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Hajlítószilárdság	Száraz tárolás után	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 12808-3
	Fagyás/olvadás ciklus után	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Zsugorodás	$\leq 3 \text{ mm/m}$		MSZ EN 12808-4
Vízfelszívás	30 perc után	$\leq 2 \text{ g}$	MSZ EN 12808-5
	240 perc után	$\leq 5 \text{ g}$	
Csatlakozás szélesség	1-7 mm		

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	kb. 1,2 l víz / 4 kg-os zsák	
Friss habarcs sűrűség	kb. 1600 kg/m ³	
Anyagfelhasználás	kb. 0,5 kg/m ² , 15×15 cm-es csempe méret és 3 mm-es hézagszélesség esetén. Az anyagszükséglet függ a burkolólap méretétől, a hézag szélességétől és mélységétől.	
Kiadósság	kb. 10 m ² / 4 kg-os zsák, 15 x 15 cm-es csempeméret és 3 mm-es hézagszélesség esetén Ez az érték elméleti, nem veszi figyelembe a felület porozitásából, kialakításából, egyenetlenségéből vagy a hulladékból származó többlet anyagszükségletet.	
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +30°C között	
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +30°C között	
Nyitott idő	kb. 20 perc	
Felhasználásra kész termék	Felhasználás	Várakozási idő
	Járható	24–36 óra
	Teljes igénybevétel	kb. 14 nap
	Vízbemerítés	kb. 21 nap

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne lépje túl az ajánlott keverővíz mennyiséget. A kész keveréknek nem szabad folyékonyknak lennie.
- Keverés közben vagy azt követően ne adjon hozzá több vizet a bekevert termékhez.
- Vegyi igénybevétel esetén használjon megfelelő Sika-Ceram® epoxi fugázóhabarcsot.
- A frissen feldolgozott anyag ne érintkezzen vízzel (esőt is beleértve), kivéve a tisztítási folyamatot. Ne tegye ki túl magas páratartalomnak / kondenzációnak vagy az alapfelületben lévő maradék nedvességtartalomnak.
- Feldolgozás és kötés közben kerülje a nagyfokú hőmérséklet-ingadozást, a szelet, a huzatot és az erős szellőztetést.
- A túl sok víz, a túlzott szellőztetés, a hőmérséklet vál-

tozások, a nagyon porózus burkolólapra vagy jó nedvszívó képességű alapfelületre történő feldolgozás színeltérést okozhat.

- Ha esztétikai okból színes fugázóanyagot használ polírozott porcelán vagy természetes kő burkolólaphoz, feldolgozás előtt mindig végezzen egy kis felületen tisztíthatósági próbát.
- Magas nedvszívó képességű lapok esetén fugázás előtt ajánlott alaposan előnedvesíteni a felületet.
- Soha ne szakítsa meg a fugázási műveletet több, mint 2 órás időtartamra ugyanabban a helyiségben, vagy területen.
- Ha túl korán érintkezik vízzel, vagy túl sok víz van a keverékben, az fehér kivirágzást eredményezhet a fuga felületén.
- Ne dolgozza fel közvetlen napfényben a repedezés elkerülése érdekében.
- A lapok tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kellően megkötött-e a fugázóanyag, nehogy tisztítás közben eltávolítsa azt a hézagból.
- Ne adjon a termékhez semmit, ami nincs megemlítve ebben a Termék Adatlapban.
- Ne használja olyan területen, ami nincs megemlítve ebben a Termék Adatlapban.

TERMÉK ADATLAP

SikaCeram®-663 Flex Grout
Február 2021, Version 02.01
02172010000000132

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. Contains biocide for product protection. Active substance: thiabendazole (ISO), 148-79-8. Please use the product responsibly.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

A hézag legyen száraz, tiszta, csemperasztótól, szennyeződéstől és fugakereszttektől mentes. Fugázás előtt távolítsa el a csemperasztó maradványait a hézagból. Meleg éghajlaton/környezetben vagy nedvszívó alaphelületre történő feldolgozás esetén alaposan nedvesítse elő a felületet közvetlenül a termék feldolgozása előtt. Kerülje az állóvizet a felületen. A felület legyen érintésszáraz.

KEVERÉS

Öntse az ajánlott mennyiségű tiszta, hideg vizet egy megfelelő, tiszta keverőedénybe. Lassan adagolja a vízhez a SikaCeram®-663 Flex Grout port, miközben alacsony sebességű (kb. 500 ford./perc) keverőgéppel keveri. Alaposan keverje össze, míg homogén, csomómentes keveréket kap, legalább 3 percig. Kerülje a levegő bezárását a keverékbe. Hagyja állni a terméket kb. 5 percen keresztül, majd 30 másodpercen keresztül keverje át újra. A kész keverék állaga krémes, egyenletes színű és könnyen feldolgozható, szétoszlatható.

FELHASZNÁLÁS

Fugázás előtt ellenőrizze, hogy a ragasztó teljesen megkötött-e. A SikaCeram®-663 Flex Grout-t egy arra alkalmas eszközzel (pl. fugasimító, gumilehúzó) dolgozza fel. Teljesen töltse ki és egyenletesen tömörítse a hézagokat. Szükség esetén simítsa el a fugázóanyagot egy simítóeszközzel, míg az anyag nedves. A fugázáshoz használt simítóval/lehúzóval távolítsa el a burkolólapok felületéről a felesleges fugázóanyagot. Ha a fugázóanyag érintésszáraz, egy nedves szivaccsal tisztítsa meg a burkolólap felületét. Gyakran öblítse ki a szivacsot tiszta vízben. Ha a fugázóanyag kellően megkötött ('körömteszt'), törölje át a burkolólapok felületét egy tiszta, puha, száraz ronggyal.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaCeram®-663 Flex Grout
Február 2021, Version 02.01
02172010000000132

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

SikaCeram-663FlexGrout-hu-HU-(02-2021)-2-1.pdf

